

DMF (ダイオウ マスキング フィルム)

		基材	粘着強度	品番	製品厚み(mm)	粘着力 (N/25mm)	粘着力測定被着体	特長	用例		
一般	光学シート用	LDPEタイプ	弱粘着タイプ	FM-115	0.065	0.25	PMMA板	フラット板への密着性良好。軽剥離。	対MMAシート、対PCシート、ハードコートシート、表面微細マツトシート、表面フラットシート		
				FM-805	0.065	0.25		クグ有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、表面微細マツトシート、表面フラットシート		
			低粘着タイプ	FM-125	0.065	0.75		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、ハードコートシート、表面微細マツトシート、表面フラットシート		
				FM-815	0.065	0.45		クグ有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、PETシート、表面微細マツトシート、表面フラットシート		
				FM-830	0.065	0.50		クグ有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、PETシート、表面微細マツトシート、表面フラットシート		
				FM-840	0.070	1.00		クグ有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、表面弱インクシート、表面フラットシート		
		FM-885		0.065	0.90	剥離速度による粘着力変化が少ない		対MMAシート、対PCシート、ハードコートシート、表面微細マツトシート、表面フラットシート			
		FM-875		0.065	2.50	高速剥離性良好。粗面密着性良好		対MMAシート、表面マツトシート			
		中粘着タイプ	FM-870	0.070	3.00	高速剥離性良好。粗面密着性良好		対MMAシート、表面インクシート			
			FM-177	0.070	3.00	高速剥離性良好。粗面密着性良好		対MMAシート、表面インクシート			
			CPPタイプ	弱粘着タイプ	FM-315	0.045		0.10	PMMA板	フラット板への密着性良好。軽剥離。	対MMAシート、対PCシート、ハードコートシート、表面微細マツトシート、表面フラットシート
					FM-325	0.045		0.20		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、PETシート、ハードコートシート、表面微細マツトシート、表面フラットシート
	FM-330			0.045	0.30	クグ有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、表面微細マツトシート、表面フラットシート				
	FM-585			0.045	2.80	高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、表面マツトシート、表面フラットシート				
	中粘着タイプ	FM-370		0.050	3.80	高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、表面マツトシート、表面フラットシート				
		FM-470		0.050	3.50	高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、表面インクシート				
		金属板・建材用	LDPEタイプ	弱粘着タイプ	FM-830	0.065	0.30	SUS-304-HL板 (#280)		クグ有り。再貼付性良好	建材用フラット面用途。硬質PVC鋼板、PMMA板、PC板
					FM-715	0.065	0.50			低粘着力。再貼付性良好。	金属板用汎用タイプ。＊リソリ塗装板、ステンレス板、アルミ板
	低粘着タイプ			FM-725	0.065	1.00	再貼付性良好。			金属板用汎用タイプ。＊リソリ塗装板、ステンレス板、アルミ板	
				FM-745	0.065	1.50	クグ有り。再貼付性良好。			金属板用汎用タイプ。＊リソリ塗装板、ステンレス板、アルミ板	
				FM-750	0.070	1.70	クグ有り。再貼付性良好。			金属板用汎用タイプ。＊リソリ塗装板、ステンレス板、アルミ板、サト`イファ`紙	
				FM-236	0.070	1.00	粗面密着性良好			マツト調・弱インク塗装鋼板用。PETラミネート板、＊リソリ塗装板、ファ素塗装板、サト`イファ`紙	
	中粘着タイプ		FM-230	0.070	1.50	粗面密着性良好	マツト調・弱インク塗装鋼板用。PETラミネート板、＊リソリ塗装板、ファ素塗装板、サト`イファ`紙				
			FM-235AT	0.055	1.80	粗面密着性良好	マツト調・弱インク塗装鋼板用。PETラミネート板、＊リソリ塗装板、ファ素塗装板、サト`イファ`紙				
強粘着タイプ			FM-178	0.070	2.50	高速剥離性良好。粗面密着性良好	マツト調・弱インク塗装鋼板用。メタリック調仕上げ板、＊リソリ塗装板、ファ素塗装板、サト`イファ`紙				
			FM-284	0.070	3.80	クグ有り。粗面密着性良好	インク塗装鋼板用。艶消し塗装鋼板、＊リソリ塗装板、ファ素塗装板、サト`イファ`紙				
			FM-784	0.074	5.50	高速剥離性良好。クグ有り。粗面密着性良好	インク塗装鋼板用。メタリック調仕上げ板、艶消し塗装鋼板、＊リソリ塗装板、ファ素塗装板				
			CPPタイプ	低粘着タイプ	FM-330	0.045	0.20		SUS-304-HL板 (#280)	耐熱工程時の保護。クグ有り。再貼付性良好	フラット面用。光反射メタ鋼板、PMMA板、PC板、PETシート
FM-340	0.050	0.70			クグ有り。再貼付性良好	フラット面、弱マツト面調用。硬質PVC鋼板、＊リソリ鋼板					
中粘着タイプ	FM-470	0.050		2.20	高速剥離性良好。粗面密着性良好	フラット面、弱マツト面調用。フラット調塗装鋼板、インクSPS板、化粧合板					
	FM-430	0.050		1.50	粗面密着性良好	フラット面、弱マツト面調用。＊リソリ塗装鋼板、ファ素塗装鋼板					
	FM-382	0.046		5.00	粗面密着性良好	強マツト・インク面用。インク塗装鋼板、ファ素塗装鋼板、インクSPC板					
	FM-489TY	0.055		5.00	高速剥離性良好。粗面密着性良好	強マツト・インク面用。インク塗装鋼板、ファ素塗装鋼板、＊リソリ塗装鋼板					
強粘着タイプ	FM-495	0.055	8.50	クグ有り。粗面密着性良好	インク面用。木目調＊リソリ鋼板、艶消し塗装鋼板、ファ素塗装鋼板						
	FM-177(150)	0.160	3.00	PMMA板	高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、表面インクシート NC切削加工用					
FM-177(200)	0.210	3.00	高速剥離性良好。粗面密着性良好		対MMAシート、表面インクシート NC切削加工用						
その他	加工用	LDPEタイプ	強粘着タイプ	FM-177(150)	0.160	3.00	PMMA板	厚いLDPE基材で3は有るが柔らかくフィットする		シールドリケーショ用途。VA`レーザ`無しタイプ	
				FM-177(200)	0.210	3.00		高速剥離性良好。粗面密着性良好		対MMAシート、表面インクシート NC切削加工用	
	UVリケーショ用	LDPEタイプ	低粘着タイプ	FM-840(100)	0.110	1.00	PMMA板	PETの透明性・剛性により転写し易い		シールドリケーショ用途 PET`レーザ`タイプ	
		PETタイプ	低粘着タイプ	DMF-PET(クリア)	0.045	0.40	PMMA板	クグ有り。再貼付性良好。剥離帯電抑制	印刷銘板等		
	帯電防止タイプ	LDPEタイプ	弱粘着タイプ	FM-815AS	0.065	0.45	PMMA板	高速剥離性良好。粗面密着性良好	光学シート等		
CPPタイプ		弱粘着タイプ	FM-325AS	0.045	0.20	SUS-304-HL板 (#280)	150℃耐熱工程使用可能。VA`レーザ`無し。	基板加工の際の非加工面の保護フィルムとして使用。			
耐熱工程用テープ	PETタイプ	低粘着タイプ	DMF-PET(白)	0.050	0.85	SUS-304-HL板 (#280)	150℃耐熱工程使用可能。VA`レーザ`無し。	基板加工の際の非加工面の保護フィルムとして使用。			
開発品	レーザ`カット用	特殊PO	アクリル系強粘着タイプ	LF-103HKGY	0.095	4.50	SUS-304-HL板 (#280)	金属用レーザ`カット向け	鋼板のレーザ`カット時の表面保護用途		
		特殊PO	ゴム系強粘着タイプ	LF-680HKGY	0.100	6.00	PMMA板	金属用レーザ`カット向け	鋼板のレーザ`カット時の表面保護用途		
高透明タイプ	CPPタイプ	低粘着タイプ	FM-315KT	0.045	0.13	PMMA板	クグ有り。軽剥離。再貼付性良好。VA`6%	光学シート用表面保護			

対応可能な製品サイズ(幅、巻長)については別途ご相談ください。上記の数値は測定値の一例であり保証値ではありません。

お問い合わせは「大王加工紙工業」より美しく、優しく、大切に。包む技術を誇る社会づくり。