

DMF (ダイオウ マスキング フィルム)

		基材	粘着強度	品番	製品厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)	粘着力測定被着体	特長	用例
一般	光学シート用	LDPEタイプ	弱粘着タイプ	FM-115	0.065	0.25	PMMA板	フラット板への密着性良好。軽剥離。	対MMAシート、対PCシート、対トコシート、表面微細マトリット、表面フラットシート
				FM-805	0.065	0.25		タグ有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、表面微細マトリット、表面フラットシート
			低粘着タイプ	FM-125	0.065	0.75		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、対トコシート、表面微細マトリット、表面フラットシート
				FM-830	0.065	0.50		タグ有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、PETシート、表面微細マトリット、表面フラットシート
				FM-840	0.070	1.00		タグ有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、表面微細マトリット、表面フラットシート
				FM-885	0.065	0.90		剥離速度による粘着力変化が少ない	対MMAシート、対PCシート、対トコシート、表面微細マトリット、表面フラットシート
			中粘着タイプ	FM-870	0.070	3.00		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、表面インクシート
				FM-177	0.070	3.00		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、表面インクシート
		CPPタイプ	弱粘着タイプ	FM-315	0.045	0.10	PMMA板	フラット板への密着性良好。軽剥離。	対MMAシート、対PCシート、対トコシート、表面微細マトリット、表面フラットシート
				FM-325	0.045	0.20		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、PETシート、1対トコシート、表面微細マトリット、表面フラットシート
				FM-330	0.045	0.30		タグ有り。再貼付性良好	対MMAシート、対PCシート、表面微細マトリット、表面フラットシート
			中粘着タイプ	FM-585	0.045	2.80		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、表面マトリット、表面フラットシート
				FM-370	0.050	3.80		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、表面マトリット、表面フラットシート
				FM-470	0.050	3.50		高速剥離性良好。粗面密着性良好	対MMAシート、対PCシート、表面インクシート
	金属板・建材用	LDPEタイプ	弱粘着タイプ	FM-830	0.065	0.30	SUS-304-HL板 (#280)	タグ有り。再貼付性良好	建材用フラット面用途。硬質PVC鋼板、PMMA板、PC板
			低粘着タイプ	FM-715	0.065	0.50		低粘着力。再貼付性良好。	金属板用汎用タイプ。＊リステル塗装板、ステンレス板、アルミ板
				FM-725	0.065	1.00		再貼付性良好。	金属板用汎用タイプ。＊リステル塗装板、ステンレス板、アルミ板
			中粘着タイプ	FM-745	0.065	1.50		タグ有り。再貼付性良好。	金属板用汎用タイプ。＊リステル塗装板、ステンレス板、アルミ板
				FM-750	0.070	1.70		タグ有り。再貼付性良好。	金属板用汎用タイプ。＊リステル塗装板、ステンレス板、アルミ板、サトイチャ＼＼
				FM-230	0.070	1.50		粗面密着性良好	マト調・弱インク塗装鋼板用。PETラミネート板、＊リステル塗装板、フッ素塗装板、サトイチャ＼＼
			強粘着タイプ	FM-178	0.070	2.50		高速剥離性良好。粗面密着性良好	マト調・弱インク塗装鋼板用。タリク調仕上げ板、＊リステル塗装板、フッ素塗装板、サトイチャ＼＼
				FM-284	0.070	3.80		タグ有り。粗面密着性良好	インク調塗装鋼板用。艶消し塗装鋼板、＊リステル塗装板、フッ素塗装板、サトイチャ＼＼
				FM-784	0.074	5.50		高速剥離性良好。タグ有り。粗面密着性良好	インク調塗装鋼板用。タリク調仕上げ板、艶消し塗装鋼板、＊リステル塗装板、フッ素塗装板
		CPPタイプ	低粘着タイプ	FM-330	0.045	0.20	SUS-304-HL板 (#280)	耐熱工程時の保護。タグ有り。再貼付性良好	フラット面用。光反射メッキ鋼板、PMMA板、PC板、PETシート
				FM-340	0.050	0.70		タグ有り。再貼付性良好	フラット面、弱マト面調用。硬質PVC鋼板、＊リステル鋼板
			中粘着タイプ	FM-470	0.050	2.20		高速剥離性良好。粗面密着性良好	フラット面、弱マト面調用。フラット調塗装鋼板、インクSPS板、化粧合板
				FM-430	0.050	1.50		粗面密着性良好	フラット面、弱マト面調用。＊リステル塗装鋼板、フッ素塗装鋼板
				FM-382	0.046	5.00		粗面密着性良好	強マト・インク面用。インク調塗装鋼板、フッ素塗装鋼板、インクSPC板
			強粘着タイプ	FM-489TY	0.055	5.00		高速剥離性良好。粗面密着性良好	強マト・インク面用。インク調塗装鋼板、フッ素塗装鋼板、＊リステル塗装鋼板
				FM-495	0.055	8.50		タグ有り。粗面密着性良好	インク面用。木目調＊リステル鋼板、艶消し塗装鋼板、フッ素塗装鋼板用
その他	アクリル樹脂用	LDPEタイプ	低粘着タイプ	FM-840(100)	0.110	1.00	PMMA板	厚いLDPE基材でヨは有るが柔らかくフィットする	セルアクリル樹脂用途。セパレータータイプ
		PETタイプ	低粘着タイプ	TMA-4	0.045	0.40		PETの透明性・剛性により転写し易い	セルアクリル樹脂用途 PETセパレータータイプ
	帯電防止タイプ	LDPEタイプ	弱粘着タイプ	FM-815AS	0.065	0.45	PMMA板	タグ有り。再貼付性良好。剥離帯電抑制	印刷銘板等
	耐熱工程用テープ	PETタイプ	低粘着タイプ	DWT-9AS	0.050	0.85	SUS-304-HL板 (#280)	150℃耐熱工程使用可能。セパレーター無し。	基板加工の際の非加工面の保護フィルムとして使用。
開発品	レーザーカット用	特殊PO	アクリル系強粘着タイプ	LF-103HKG	0.095	4.50	SUS-304-HL板 (#280)	金属用レーザーカット向け	鋼板のレーザーカット時の表面保護用途
		特殊PO	ゴム系強粘着タイプ	LF-673HKG	0.100	4.50		金属用レーザーカット向け	鋼板のレーザーカット時の表面保護用途
		特殊PO	ゴム系強粘着タイプ	LF-680HKG	0.100	6.00		金属用レーザーカット向け	鋼板のレーザーカット時の表面保護用途
	高透明タイプ	CPPタイプ	低粘着タイプ	FM-315KT	0.045	0.13	PMMA板	タグ有り。軽剥離。再貼付性良好。A15%6%	光学シート用表面保護

対応可能な製品サイズ(幅、巻長)については別途ご相談ください。上記の数値は測定値の一例であり保証値ではありません。

[お問い合わせ](#) | [大王加工紙工業](#)より美しく、優しく、大切に。包む技術を夢ある社会づくりに。